


GUTSMONDSTUK ACETYLEEN NM 183 / 185

artikel nummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
03100450	183-6	0,5	5
03100460	183-8	0,5	6
03100463	183-10	0,5	7
03100465	183-12	0,5	8
03100470	185-6	0,5	5
03100471	185-8	0,5	6
03100472	185-10	0,5	7
03100473	185-12	0,5	8



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.