

SNIJMONDSTUK ACETYLEEN HA 211 - D75/X11

artikel nummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
273383-0100	0 – 3	0,1 - 0,8	- 1,5
273383-0200	3 – 8	0,1 - 0,8	1,5 - 2
273383-0300	8 – 20	0,1 - 0,8	3 - 4
273383-0400	20 – 50	0,1 - 0,8	4 - 4,5
273383-0500	50 – 100	0,1 - 0,8	3 - 6,5



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabriekaat mondstuk, het te bewerken materiaal.