

SNIJMONDSTUK PHL ACETYLEEN

artikel nummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
03120975	3 – 10	0,2	1 - 1,5
03120985	10 – 20	0,3	1,5 - 2,5
03120995	20 – 50	0,4	2,5 - 3,5
03121005	50 – 100	0,5	3,5 - 4,5



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.