

SNIJMONDSTUK ACETYLEEN ORIGINEEL ZINSER BLOK HSD

artikelnummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
852353090-001	3 – 6	0,2	1 - 2,5
852353090-002	6 – 10	0,2	1 - 4
852353090-003	10 – 20	0,4	2 - 5
852353090-004	20 – 30	0,4	2 - 5
852353090-005	30 – 45	0,4	2 - 6
852353090-006	45 – 60	0,4	2 - 6
852353090-007	60 – 80	0,5	2,5 - 6
852353090-008	80 – 100	0,5	2,5 - 6



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.